



# АДБИТ-Р

адгезионная добавка к дорожным битумам  
ТУ У 30309233.001-2000

---

Улучшение свойств дорожных битумов путем введения адгезионной добавки «АДБИТ-Р» в условиях АБЗ осуществляется по следующей технологии:

1. Обезвоженный битум нагревается в битумном котле до температуры **125-180 °С**.
2. Если не будет использован весь объём бочки, перед применением адгезионную добавку надо перемешать (перевернуть вверх дном, покатать).
3. Адгезионная добавка «АДБИТ-Р» дозируется в котел автоматически или вручную в количестве **0,25-0,4%** от массы битума.
4. Перемешивание может осуществляться битумным насосом («сам на себя») или любым другим механическим способом.
5. Время перемешивания определяется экспериментальным путем проверки изменений показателей качества в процессе приготовления вяжущего.