



# АДБІТ-Р

адгезійна добавка до дорожніх бітумів  
ТУ У 30309233.001-2000

---

Поліпшення властивостей дорожніх бітумів шляхом введення адгезійної добавки «АДБІТ-Р» в умовах АБЗ здійснюється за такою технологією:

1. Зневоднений бітум нагрівається в бітумному котлі до температури 125-180 ° С.
2. Якщо не буде використаний весь обсяг бочки, перед застосуванням адгезійну добавку треба перемішати (перевернути догори дном, покатати).
3. Адгезійна добавка «АДБІТ-Р» дозується в котел автоматично або вручну в кількості **0,25-0,4%** від маси бітуму. Точну кількість добавки визначає лабораторія, враховуючи вихідні адгезійні властивості бітуму до кам'яного матеріалу, що використовується.
4. Перемішування може здійснюватися бітумних насосом ( «сам на себе») або будь-яким іншим механічним способом.
5. Час перемішування визначається експериментальним шляхом перевірки змін показників якості в процесі приготування в'язучого.

