



ML LUBRICATION GMBH

Hafenstraße 15 • D-97424 Schweinfurt
Telefon: +49 9721 6595-0
Fax: +49 9721 6595-65
<http://www.ml-lubrication.com>

EMOL-O-DRAW 570/11

МАСЛЯНА МАСТИЛЬНО-ХОЛОДИЛЬНА РІДИНА (МХР) ДЛЯ ШТАМПУВАННЯ
САМОВИПАРОВУЄТЬСЯ З ОБРОБЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ

EMOL-O-DRAW 570/11 - застосовується у нерозведеному вигляді для штампування виробів із легованих та нелегованих сталей, алюмінію та кольорових металів. Не містить хлору.

EMOL-O-DRAW 570/11 випаровується з обробленої поверхні без утворення плям та може застосовуватися у випадках, коли метал після обробки не очищується. Оливна плівка, що залишається на поверхні, забезпечує захист від корозії.

Характеристики/особливості:

- Ідеально підходить для штампування деталей із товщиною матеріалу до приблизно 2 мм;
- Випаровується з обробленої поверхні, не залишаючи плям;
- На поверхні залишається оливна плівка, що забезпечує захист від корозії;
- Може застосовуватися як на окремих верстатах, так і в централізованих системах;
- Може наноситися шляхом занурення, розпилення, валиком або вручну.

Фізико-хімічні властивості та можливість для застосування:

Зовнішній вигляд	Густина за температури 15 °C [kg/m³]	Кін. в'язкість 40 °C [mm²/s]	Температура спалаху [°C]	Корозія міді (3 h / 100 °C)
Безбарвний, прозорий	770	1,3	76	1b (leichte Anlauffarben)

Матеріали, що обробляються	Леговані сталі	Нелеговані сталі	Чавун	Алюміній	Кольорові метали
	+	+		+	+

Застосування: штампування

Термін та умови зберігання :

24 місяці за температури від 5 °C до 40 °C в закритій тарі

Зауваження:

Можливі незначні відхилення в кольорі та зовнішньому вигляді. Однак це не впливає на функціональність продукту. Будь ласка, зверніться до паспорта безпеки для отримання інформації щодо безпечного поводження. Якщо буде потрібна додаткова інформація про продукт, зв'яжіться з представником або розробником.

Представник в Україні:

ТОВ «БАРКОР-ОЙЛ»
ЄДРПОУ 374 39 067
+380 66 000 4231
viktor.butov@barcor.com.ua

Останнє оновлення 30.05.2022

Зміст цієї брошури має рекомендаційну функцію. З цього приводу не можна отримати будь-які зобов'язання та вимоги. Характеристики є орієнтовними значеннями, але не даними специфікації. ML Lubrication залишає за собою право змінювати зміст цього документа без попереднього повідомлення.